

Návod k použití – ochranný lak po pískování - GRIFFSCHUTZ

Ochranný lak „ Griffschutz „ vytváří na skle, keramice, porcelánu, chromu, skleněných vláknech, ušlechtilé oceli, mramoru, umělých hmotách a na všech dalších, těžko v čistotě udržovatelných plochách ochranný povlak. Tento povlak vydrží velmi dlouho, nepraská, neodlupuje se a nezabarvuje se.

Použití „ Griffschutz „ pro pískované povrchy se řídí těmito pravidly :

- před nanášením povlaku musí být opískovaný povrch dokonale očištěn a osušen. Nejlépe je očistit povrch ihned po pískování proudem tlakového vzduchu, případně smetením zbytkového písku po pískování čistým smetákem. Očištění je nutné provádět v relativně čistém prostředí, kde není velké množství pevných částic rozptýlených ve vzduchu.
- „ GRIFFSCHUTZ „ se nanáší navlhčeným čistým hadrem a rovnoměrně se aplikuje krouživými pohyby na vypískované plochy
- po nanesení se nechá „ GRIFFSCHUTZ „ trochu zaschnout – zavadnout – je patné, že dochází k odtékání některých složek „ GRIFFSCHUTZu „.
- Po zaschnutí „ GRIFSCHUTZu „ se plocha otře vlhkým hadrem. Tím docílíme rovnoměrný povrch bez pruhů.
- Pro různé výrobky a různé plochy, které chceme ošetřit pomocí „GRIFFSCHUTZu „ je nutné tento obecný způsob konkretizovat - jiný způsob nanášení , oplachu atd.

Důležité upozornění : dbejte na kvalitu papíru, do kterého budete balit ošetřený opískovaný výrobek. Doporučujeme používat kvalitní jemné papíry pro balení, případně jemnou smrštitelnou folii, kterou použijete jako kontaktní vrstvu pro styk se sklem ošetřeným polymerem. Nekvalitní papíry a bublinková folie může zanechávat na ošetřeném povrchu otisk !!!!!!!!!!!!!

POZOR : prostředek je nutné skladovat mimo dosah dětí. Nesmí být vystavován teplotám přes 50 °C. Prostředek nesmí být stříkán do ohně. První pomoc v případě zásahu „ GRIFFSCHUTZu „ – po dobu 15 min vyplachovat čistou vodou a poté vyhledat lékaře.

Obsahuje etylalkohol.