

# Krém pro leptání skla a zrcadel

( etch all etching creme )

Pomocí tohoto matovacího krému je možné leptat různé vzory na skle, zrcadlech, keramických glazurách, porcelánu nebo mramoru.

## **Pozor při manipulaci :**

Potřísnění matovacím krémem může způsobit popáleniny, které se mohou projevit až po čase, prvotní potřísnění matovací kapalinou nemusí být ihned citelné, bolestivé či viditelné.

## **Skladovací podmínky :**

teploty 18 - 30 C, mimo dosahu dětí.

## **Návod k použití matovacího krému :**

1. Vyčistěte povrch objektu, který chcete matovat. Vysušte papírovým ubrouskem, případně tkaninou, která nezanechává chlupy.
2. Na celou plochu skleněného výrobku nalepte samolepicí tapetu, která obsahuje vinyl. Po nalepení tapety na objekt vyřízneme šablonovacím nožem do šablony žádaný motiv.
3. Po dokonalém vyrovnání a vyhlazení šablony ( tapety ) vytlačíme rovněž veškeré vzduchové bubliny.
4. Matovací krém je nutné před použitím řádně rozmíchat, po rozmíchání nanese se poměrně silnou vrstvu matovacího krému na volné plochy, které nejsou zakryté tapetou. K roztírání matovacího krému nikdy nepoužívejte štětec, ale pouze umělohmotnou stěrku.
5. Zhruba po dobu 15 minut necháme matovací krém působit na volnou skleněnou plochu.
6. Po uplynutí reakční doby pomocí umělohmotné stěrky vrátíme většinu matovacího krému do původní nádoby pro další použití.
7. Vyleptaný povrch opláchněte vodou.
8. Samolepicí tapetu - šablonu - opatrně odstraňte z povrchu matovaného skla. Celou operaci sejmutí šablony provádíme pod vodou, abychom zabránili jakémukoliv kontaktu krému a neochráněného skla.

Keramiku, porcelán a mramor leptáme pomocí krému obdobným způsobem.

## **Matování pískovaných objektů pomocí matovacího krému :**

- výše uvedený návod lze použít pro ošetření pískovaných objektů, zmatování povrchu pískovaného objektu zamezí vzniku nežádoucího efektu " mastných prstů ". Zmatováním opískovaného povrchu lze docílit velice jemné povrchové struktury. Místo ochranné samolepicí tapety lze použít pískovací šablonu nebo pískovací AICELLO obtisk, které byly použity při vypískování vzoru, který chceme omatovat za pomocí matovacího krému.

## **Prevence a první pomoc :**

Polknutí matovací kapaliny je škodlivé a životu nebezpečné. Potřísnění může způsobit popáleniny, které nemusí být okamžitě citlivé nebo viditelné. Obsahuje hydrofluorid amonný.

Při styku matovací kapaliny s kůží je nutné pokožku dokonale umýt mýdlem cca po dobu 5 minut.

Při práci s matovací kapalinou používejte ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s očima je nutné vyplachovat vodou cca 15 minut a ihned vyhledat lékařskou péči. V případě polknutí je nutné vypít velké množství vody a potom mléka. Nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékaře.

## **Složení :**

20 % aktivní hydrofluorid amonný, 80 % inertní přísada.